

ARGOLITE GEWICHTSTABELLE

Standard HPL Kern braun

Format	A	B	C	t	T
m ²	3.38	4.29	5.28	2.00	2.29
Dicke in mm	kg / Platte	kg / Platte	kg / Platte	kg / Platte	kg / Platte
0.8	3.8	4.9	6.0	2.3	2.6
0.9	4.3	5.5	6.7	2.6	2.9
1.3	6.2	7.9	9.7	3.7	4.2
1.5	7.2	9.1	11.2	4.3	4.9
2	9.6	12.2	15.0	5.7	6.5
3	14.4	18.3	22.5	8.5	9.8
4	19.2	24.4	30.0	11.4	13.0
5	24.0	30.5	37.5	14.2	16.3
6	28.8	36.6	45.0	17.0	19.5
8	38.4	48.7	60.0	22.7	26.0
10	48.0	60.9	75.0	28.4	32.5
11	52.8	67.0	82.5	31.2	35.8
12	57.6	73.1	90.0	34.1	39.0
15	72.0	91.4	112.5	42.6	48.8
18	86.4	109.7	135.0	51.1	58.5
20	96.0	121.8	150.0	56.8	65.0
25	120.0	152.3	187.4	71.0	81.3
30	144.0	182.8	224.9	85.2	97.6
Format	A	B	C	t	T

Argolite Holz-Palette	93	118	144	54	63
Paletten-Format (Höhe 15 cm)	265 x 134 cm	335 x 134 cm	335 x 164 cm	220 x 110 cm	220 x 110 cm

Spezifische Gewichte für		
Kern braun, schwarz, postforming (inkl. Strato, Tectr, Outdoor)		1.42 kg/m ² pro mm
Kern grau, weiss, beige		1.56 kg/m ² pro mm
Schwerentflammbar		1.61 kg/m ² pro mm
Magnethaftend bis 10 mm		1.97 kg/m ² pro mm
Magnethaftend ab 10 mm		1.60 kg/m ² pro mm
Argotherm		1.89 kg/m ² pro mm
Kompakt Plus		1.50 kg/m ² pro mm
Kompakt Plus Kern weiss bis 10 mm		1.50 kg/m ² pro mm
Kompakt Plus Kern weiss ab 10 mm		1.89 kg/m ² pro mm

Beispiel: 3.38 m² x 1.97 kg/m² x Dicke 1.3 mm = 8.65 kg pro Platte A-Format (magnethaftend)