Argolite AG
HPL Werk
Ettiswilerstrasse 48
6130 Willisau

T +41 (0)41 972 61 11
F +41 (0)41 972 61 10
www.argolite.ch
verkauf@argolite.ch

CHE - 101.782.268 MwSt.

Argoplax Span P2

Argolite Produkte 0.9 mm mit Weissleim (Polyvinylacetat–Dispersion, D3) auf SwissSpan P2 (FSC, PEFC und Lignum Schweizer Holz zertifiziert) geklebt. Das Trägermaterial weisst einen Überstand von rundum ca. 7 mm auf. Die Mindestanforderungen der allgemeinen Eigenschaften sind in der SN EN ISO 13894 festgelegt, wobei diese Spezialanwendungen nicht abdeckt.

Ausschreibungstext

R	**Argoplax Span P2** antibakteriell (Sanitized®) Dekor-Nr. Argolite: Prägung: Kernfarbe: Dicke HPL: Gegenzug: Dicke SwissSpan P2: Brandverhaltensgruppe: RF3 (D-s2,d0)

Aussehen

- Die Oberflächenqualität entspricht mindestens den in den technischen Datenblättern beschriebenen Eigenschaften.
- Eine leichte Oberflächenwelligkeit ist zulässig, wenn diese nur unter bestimmten Betrachtungswinkeln sichtbar ist.
- Unebenheiten, Vertiefungen und Risse in den Oberflächen sind nicht zulässig.
- Verschmierungen von Klebstoff, die nicht einfach entfernt werden können sind nicht zulässig.

Brandverhalten

Nach SN EN 438-3 typische Klassifizierungen nach EN 13501-1 für HPL-Verbundplatten, die im Bauwesen verwendet werden:

Produkttyp	**Typische Klassifizierung nach EN 13501-1**	**entspricht nach VKF**
Verbundplatten aus HPL, Typ F, verklebt mit FR-Trägermaterialien (en: flame retardant, FR) auf Holzwerkstoffe	C-s2,d0	RF2
Verbundplatten aus HPL, Typ S oder Typ P, verklebt mit Nicht-FR-Trägermaterialien auf Holzwerkstoffe	D-s2,d0	RF3
Anmerkung: Das Verhalten bei der Brandprüfung wird von der Dicke und dem Aufbau des Schichtpressstoffes, von der Art und der Dicke des Trägermaterials und vom verwendeten Klebstoff abhängen. Es wird angeraten, hinsichtlich der Einzelheiten zu Prüfberichten und ausgestellten Zertifikaten und bzgl. Informationen über Brandprüfverfahren und Spezifikationen den Schichtpressstoffhersteller zu kontaktieren.		

Formate

Dekor, Oberflächenstruktur und Kernfarbe können nach Kollektion und Machbarkeit gewählt werden. Folgende Dicken sind machbar: 14.8, 17.8, 19.8, 20.8, 23.8, 26.8, 31.8 und 41.8 mm. Bei Spezialprodukten wie Argoprint, Argotex oder Naturfaser zum Belegen weichen die Dicken ab.

- 2140 mm * 910 mm
- 2140 mm * 1040 mm
- 2590 mm * 1290 mm
- 3290 mm * 1290 mm
- 3290 mm * 1590 mm

Gegenzug, Oberflächenqualität

Eine symmetrische Belegung des Trägers mit gleichartigen Oberflächen wird sehr empfohlen.

A / A	Beidseitig 1. Qualität
A / IW	Einseitig 1. Qualität und einseitig Gegenzug Weiss 901
A / WB	Einseitig 1. Qualität und einseitig Gegenzug Weiss Blind 905
A / B	Einseitig 1. Qualität und einseitig Gegenzug Blind 903 (Verfügbarkeit auf Anfrage)

Toleranzen Abmessungen

	Verbundelemente mit unbearbeiteten Kanten
Dicke	± 0.5 mm
Länge und Breite	± 5.0 mm
Ebenheit	2 mm/m
Kantengeradheit	–
Rechtwinkligkeit	–

Weiteres

Formaldehydabgabe: E0.5 bzw. ≤ 0.02 ppm Prüfbericht Formaldehydabgabe
Minergie-Eco: Bestätigung Minergie-Eco
Klebverbindungsqualität: Grad 5
Leistungserklärung: Leistungserklärung / Déclaration de Performance Nr. 2014-01001

Hinweise

Alle in diesem Dokument enthaltenen Angaben basieren auf dem aktuellen technischen Wissensstand, stellen jedoch keine Garantie dar. Eine Gewähr zur Eignung für bestimmte Einsatzzwecke oder Anwendungen wird nicht übernommen. Die Datenblätter können jederzeit neuen Erkenntnissen angepasst werden. Unten auf jeder Seite, in der Wiki wie auch auf den pdf, ist das Datum der letzten Bearbeitung angegeben - die neueste Fassung ist gültig. Die Angaben entstammen dem Erfahrungsschatz der Argolite AG, der SN EN 438 und weiteren einschlägigen Normen sowie von den Verbänden ICDLI und proHPL, bei denen die Argolite AG aktives Mitglied ist.

Version: 20.03.2023 17:19